

УДК 539.376

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЗУЧОСТІ БЕТОНА ЗА ДІЇ ДОВГОТРИВАЛИХ МАЛОЦИКЛОВИХ ЗНАКОЗМІННИХ НАПРУЖЕННЯХ СТИСК – РОЗТЯГ І РОЗТЯГ – СТИСК РІЗНОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ

STUDY OF CREEPY OF CONCRETE UNDER LONG-LASTING SMALL CYCLE SIGNIFICANT VARIABLE COMPRESSION – TENSILE AND TENSILE – COMPRESSIVE STRESSES OF DIFFERENT INTENSITIES

Масюк Г. Х., К. Т. Н. ORCIDID: 0000-0001-5207-3111, **Лисюк М. О.**, магістр
(Національний університет водного господарства та природокористування)

Masiuk G. H., Ph. D., prof. Lysiuk M. O., master(National university of water manager and nature resourcesuse, Rivne)

В результаті досліджень встановлено, що довготривале молоциклове знакозмінне навантаження різної інтенсивності викликає збільшення деформацій повзучості в напівциклах стиску приблизно в два рази, а в напівциклах розтягу в п'ять раз, в порівнянні з відповідними деформаціями тривалої повзучості за дії однозначного постійного стискаючого і розтягуючого навантаження такої ж інтенсивності і довготривалості.

As a result of researches it is established that long-term molocyclic alternating loading of different intensity causes increase of deformations of creep in half-cycles of compression approximately twice, and in half-cycles of tension five times, in comparison with corresponding deformations of long creep under the action of a ambiguous constant compressive and tensile loading. same intensity and longevity In this case, the increase in the total creep deformations both in the regimes samples of PRSC prisms and in the regimes samples of PRSC prisms does not depend on the first load cycle, i.e. either the first compression half-cycle or the first tensile half-cycle. Since the creep deformations of concrete under the action of low-cycle alternating stresses differ significantly from the creep deformations under the action of unambiguous static loads, their analysis was performed on the basis of statistical processing of correlation and experimental values of "pure" creep deformations and total long creep deformations. As a result, the parameters of correlation and experimental values, which have high reliability, were determined. Processing of experimental data of other researchers by methods of mathematical statistics showed satisfactory convergence of their results and results of author's work. Although other researchers have used concretes of other compositions,

different levels, load regimes and their duration, but the coefficients of the total forced deformations of concrete under the action of cyclic compressive loads and forced deformations of unambiguous constant compression of height intensity and duration $K_{\varepsilon_{\sigma_c}}^c \approx K_{\varepsilon_{\sigma_c}}^{ct}$ almost identical. The same can be said for the coefficients of creep deformation ratios

Ключові слова: Деформації повзучості, бетонні призми, стиск, розтяг, знакозмінні напруження.

Creep deformations, concrete prisms, compression, tension, alternating stresses.

Вступ. Повзучість і усадка являються важливими властивостями бетона, які необхідно враховувати при розрахунку бетонних і залізобетонних конструкцій на тривалі дії навантажень, зміни температури і вологості. В зв'язку з цим деформації повзучості і усадки являються постійним предметом для широкого кругу вітчизняних і зарубіжних дослідників.

Для теорії повзучості бетону має суттєве значення вивчення напружено – деформованого його стану за дії складних режимів зміни напружень, особливо при повільних малоциклових навантаженнях. Великий інтерес являють дослідження напружено – деформованого стану бетону при наявності періодичних дій з тривалими періодами циклів, наскільки більшість гідротехнічних і транспортних конструкцій, а також інженерних споруд працюють саме в таких умовах.

Аналіз публікації за даною тематикою. За весь період розвитку теорії розрахунків бетонних і залізобетонних конструкцій досить значна кількість вчених, як вітчизняних так і зарубіжних займались дослідженням деформативних властивостей бетонів за різних режимів однозначних навантажень. Це такі вчені як Александровський С. В., Баришиков А. Я., Васильєв П. І., Бабич Е. М., Берг О. Я., Бондаренко В. М., Гвоздев О. О., Застава М. М., Карапенят К. С., Карпенко М. І., Макаренко Л. П., Прокопович І. Є., Щербаков Є. М., Ржаніщин О. Р. та багато інших.

Але із-за великої трудності експериментальних досліджень деформацій бетона при дії знакозмінних повторних малоциклових навантаженнях публікацій, що є в літературних джерелах, досить обмежені. До таких публікацій слід віднести дослідження описані в роботах [1, 2, 3, 4, 5, 6], але висновки в них різняться, тому авторів зацікавила ця проблема по її експериментальному дослідженню.

Мета і задачі досліджень. Експериментально встановити і статистично обґрунтувати змін деформацій повзучості важкого бетону за дії розтягуючих і стискаючих напружень, викликаних зміною знаків, зусиль, в залежності від величини початкових рівнів напружень.

Матеріали та методика досліджень. Для експериментальних досліджень тривалої дії знакозмінних напружень розтяг – стиск і стиск – розтяг були прийняті зразки у вигляді призм розмірами 100*100*700 мм із важкого бетону

звичайного твердіння, склад якого за масою 1:1,675:3.0 при В/Ц = 0.5. Щоб максимально виключити міцністну і деформативну неоднорідність бетону по поперечному перерізі за рахунок седементації бетонної суміші при її укладанні в жорсткі металеві форми з вібруванням, експериментальні зразки виготовляли при вертикальнім положенні поздовжньої вісі з шарнірно – анкерними пристроями, які забезпечують центральну передачу знакозмінних навантажень з точністю до 0.1 мм.

Тривалому одноступентато – знакозмінному малоцикловому (10 циклів) навантаженню стиск – розтяг (серія ПСРЦ) і розтяг – стиск (серія ПРСЦ) піддавали бетонні призми – близнюки з віку $\tau = 7$ діб при трьох однакових в напівциклах стиску і розтягу початкових рівнів $\eta_{\tau}^{tc} = \eta_{\tau}^t = \left(\frac{\sigma_t^{mp}}{f_{ctd}} \right) = \eta_{\tau}^{ct} = \eta_{\tau}^c = \left(\frac{\sigma_c^{mp}}{f_{cd}} \right) = 0.25; 0.5; 0.75$ постійних напружень центрального розтягу ($\sigma_t^{mp} = 0.45; 0.9; 1.35$ Мпа) і стиску ($\sigma_t^{mp} = 6; 12; 18$ Mpa). Первинне навантаження (в першому навциклі) в серії ПРСЦ – розтягуюче, а в серії ПСРЦ – стискаюче.Період цикла $T=6$ діб. Загальна тривалість циклічного завантаження $t - \tau = 60$ діб. Режим знакозмінного навантаження в напівциклах при їх тривалості $0.5T=3$ доби. Шестиступінчасте короткочасне, за 10 хвилин, з постійною швидкістю зміни напружень навантаження до $\sigma = \sigma^{mp}$ (на початку напівциклів) і розвантаження до $\sigma = 0$ (в кінці напівциклів). Тривала витримка досягнутого заданого навантаження в напівциклі 3 доби. В розвантаженому стані при $\sigma = 0$ перед зміною знака зразком надався «відпочинок» на протязі 3 годин.

Випробування призменних знаків за вказаним режимом здійснювалось в спеціальних пружних установках з заміром поздовжніх і поперечних деформацій бетона по чотирьом бічним граням за допомогою електротензодатчиків опору з базою 50мм і електротензорезісторів ТА-2 на базі 400мм. З метою співставлення деформації частинами бетонних призм піддавалась однозначному центральному розтягу (серія ПР) і стиску (серія ПС) при постійних напруженнях $\sigma_t^{mp}, \sigma_c^{mp}$ тієї ж величини і тривалості їх дії ($t - \tau = 60$), що і в режимних випробуваннях.

На зразках – близнюках, які не піддавались силовим діям, досліджували деформації вільної усадки і змін іх в процесі твердіння бетону його призмової міцності f_{cd} і міцності при центральному розтягу f_{ctd} . Всі зразки – призми були пароізольовані.

Основні результати досліджень. Для оцінки деформативності бетону на всьому інтервалі досліджень було випробувано велику кількість контрольних зразків – близнюків призм і кубів. Аналіз експериментальних досліджень показав, що прийняття 3-х годинних «відпочинків» в режимних випробуваннях бетонних призм серій ПРСЦ і ПСРЦ дало можливість апроксимувати криві деформації після дії при $\sigma = 0$ в 3-х добових десятикратних напівциклах знакозмінного завантаження і тим самим виділити із сумісного розвитку при цьому однозначних деформацій повзучості і після дії «чистих» деформацій

тривалої повзучості розтягу $\Delta\varepsilon_{(\sigma_t^{mp}, t, \tau_i)}^{noe3.}$ і стиску $\Delta\varepsilon_{(c_t^{mp}, t, \tau_i)}^{noe3.}$ в кожному навпциклі, а також іх суму $\Delta\varepsilon_{(\sigma_t^{mp}, t, \tau_i)}^{noe3.}$, $\Delta\varepsilon_{(c_t^{mp}, t, \tau_i)}^{noe3.}$ за весь період ($t - \tau = 60$) діб режимного завантаження, наведених на рис. 1 та рис.2.

Апроксимацію дослідних кривих деформації після дії $[\Delta\varepsilon_{(\sigma_t^{mp}=0; t, \tau_i)}^{nisl.} - t - \tau]$ і сумісного розвитку після зміни знака зусиль деформацій повзучості і після дії $[\Delta\varepsilon_{(\sigma_t^{mp}; t, \tau_i)}^{nosl.+noe3.} - (t - \tau)]$ виконували шляхом іхлінеарізації заміною деформації $\Delta\varepsilon$ січними модулями $M'_{\Delta\varepsilon} - (t - \tau_i)/\Delta\varepsilon$ з використанням методів математичної статистики кореляційного аналізу. При цьому по всіх серіях (ПРСЦ, ПСРЦ) в напівциклах (розтяг, стиск) і початкових рівнях напружень ($\eta_t^{tc} = \eta_t^{ct} = 0.25; 0.5; 0.75$) достовірність лінійності кореляційних залежностей $[M'_{\Delta\varepsilon} - (t - \tau_i)]$ і точність апроксимації виявились досить високими. Про це свідчать основні статистичні дані вказаних залежностей, які підкоряються закону нормального розподілу варіаційних рядів співвідношень кореляційних і дослідних значень деформацій $\Delta\varepsilon$ і коефіцієнт кореляції $r = (0.9996 \dots 0.9859)$ і його достовірність $\frac{r}{m_r} (3005 \dots 97) \ggg 4$; коефіцієнт варіації $\vartheta_x = \pm(2.3 \dots 12.4)\%$; показник точності $p = \pm(1.1 \dots 5.4)\%$; при вказаних значеннях ϑ_x і p показник достовірності $t_d = 1.000$ і доверітельна вірогідність $P_e = 0.950$.

Аналіз дослідних і кореляційних діаграм, поданих на рис. 1 і рис. 2, показує, що до закінчення довготривалих випробувань при ($t - \tau = 60$) діб, а також при необмеженому числі циклів і довготривалості завантажень ($t - \tau = \infty$) сумарні деформації тривалої повзучості розтягу $\Delta\varepsilon_{(\sigma_t^{mp}, t, \tau)}$ і стиску $\Delta\varepsilon_{(c_t^{mp}, t, \tau)}$ бетону при одноступінчастим знакозмінним цикловим завантаженні, незалежно від знака первинних напружень і їх початкових рівнів, більше відповідних деформацій повзучості в еталонних призмах – близнюках за дії однозначних постійних навантажень тієї ж інтенсивності і довготривалості дії (в серіях ПР і ПС) приблизно в 1.5...2 рази при стиску і приблизно в 5 раз при розтягу.

Обробка експериментальних даних методом математичної статистики бетонних призм серії ПСРЦ і ПС дала наступну кореляційну залежність від рівнів $\eta_t^{tc} = \eta_t^c = \eta_t^t$ і $(t - \tau)$ діб коефіцієнта співвідношення сумарних силових деформацій укорочення в кінці напівциклів стиску режимного завантаження до відповідних деформацій бетону за дії однозначного постійного стискаючого навантаження тієї ж інтенсивності і довготривалості:




Рис. 1. О-дослідні товкі — кореляційні криві режимних прозим ПСРЧ та ПРСЧ; --- кореляційні криві еталонних прозим ПС. Дослідні і кореляційні залежності відносників деформацій повзучості бетону в напівциклах стиску після розтигу $\Delta\epsilon_{\text{пос}} = \frac{\epsilon_{\text{пос}} - \epsilon_{\text{пос}}^0}{(\sigma_{\text{пос}}, t, \tau)}$ за полуперіоди $\delta T = t - \tau = 3$ цикли $E_{\text{пос}} = \frac{\epsilon_{\text{пос}}}{(\sigma_{\text{пос}}, t, \tau)}$.




Рис. 2. О-дослідні товкі — еталонні криві режимних прозим ПСРЧ та ПРСЧ; --- кореляційні криві еталонних прозим ПС. Дослідні і кореляційні залежності відносників деформацій повзучості бетону в напівциклах розтигу після стиску $\Delta\epsilon_{\text{пос}} = \frac{\epsilon_{\text{пос}} - \epsilon_{\text{пос}}^0}{(\sigma_{\text{пос}}, t, \tau)}$ за полуперіоди $\delta T = t - \tau = 3$ цикли $E_{\text{пос}} = \frac{\epsilon_{\text{пос}}}{(\sigma_{\text{пос}}, t, \tau)}$.

$$K_{\epsilon_{\sigma_c}}^{ct} = \frac{\Delta\epsilon_{(\sigma_t^{mp}, t, \tau)}}{\Delta\epsilon_{(\sigma_c^{mp}, t, \tau)}} = \frac{1 + [0.68(t - \tau)] / [1 + (t - \tau)]}{1 + (t - \tau) / [3.5 \eta_t^{ct} + (t - \tau)]} \quad (1)$$

При обмеженім числі циклів і тривалості навантажень $(t - \tau) = \infty$ для всіх рівнів напруження $\eta_t^{ct} = \eta_\tau^c$:

$$K_{\epsilon_{\sigma_c(t-\tau)=\infty}}^{ct} = 0.84 \quad (2)$$

Згідно виразу (1) коефіцієнт відношення сумарних деформацій тривалої повзучості в кінці напівциклів стиску режимного завантаження до відповідних деформацій повзучості бетона за дії однозначного постійного стискаючого навантаження тієї ж інтенсивності і довготривалості рівним

$$K_{\epsilon_{\sigma_c}}^{ct} = \frac{\Delta\epsilon_{(\sigma_t^{mp}, t, \tau)}}{\Delta\epsilon_{(\sigma_c^{mp}, t, \tau)}} = 0.68 \frac{3.5 \eta_t^{ct} + (t - \tau)}{1 + (t - \tau)} \quad (3)$$

При числі циклів $n = \infty$ і тривалості $(t - \tau = \infty)$ при рівнях навантажень $0 < \eta_t^{ct} = \eta_\tau^c \leq 1$

$$K_{\epsilon_{\sigma_c(t-\tau)=\infty}}^{ct} = 0.68 \quad (4)$$

За експериментальними даними досліджень інших науковців [1, 2, 3, 4, 5, 6] числове значення цього коефіцієнта виявилось практично таким же ($0.70 \approx 0.68$), хоча там дослідження проводили на бетонах інших складів і видів (мілкозернистим) і з початком навантажень в більш пізнім віці і при інших режмах одноступінчастого тривалого знакозмінного циклічного завантаження.

Висновки. На основі аналізу результатів експериментальних даних виявлені особливості опору бетону за дії малоциклових довготривалих знакозмінних

напруженнях необхідно враховувати при розрахунку і проектуванні конструкцій в спорудах які, в процесі експлуатації, працюють під дією таких навантажень.

1. Александровский С.В. Исследование ползучести бетона при знакопеременныхпереодических воздействиях большого периода/ С.В Александровский, В.Я. Багрий // Ползучесть и усадка бетона: Сбматериалов совещание. –М., НиижбГоссейроя СССР, 1969. –с.5-15.

Aleksandrovskyi S.V. Yssledovanye polzuchesty betona pry znakoperemennykhpereodcheskykh vozdeistviakh bolshoho peryoda/ S.V Aleksandrovskyi, V.Ia. Bahryi // Polzuchest y usadka betona: Sbmaterialov soveshchanye. –M., NyyzhbHosseiroia SSSR, 1969. –s.5-15.

2 Александровский С.В. Приложение теорем ползучести к практическим расчетам железобетонных конструкций/С.В Александровский, В.М. Бондаренко, И.Е.Прокопович. –М., Стронизда, 1970.-167с.

Aleksandrovskyi S.V. Prylozhenye teorem polzuchesty k praktycheskym raschetam zhelezobetonnykh konstruktsyi/S.V Aleksandrovskyi, V.M. Bondarenko, Y.E.Prokopovich. –M., Stronyzda, 1970.-167s.

3. Баращенков. А. Я. Ползучесть бетона при вынужденых циклических деформациях./ А.Я Барашинков// Бетон и железобетон: М. НИИЖБ,1967, №12, с.28-70.

Barashenkov. A. Ya. Polzuchest betona pry vynuzhdennykh tsyklycheskykh deformatsyiakh./ A.Ia Barashynkov// Beton y zhelezobeton: M. NYYZhB,1967, №12, s.28-70.

4. Барашинков А.Я. Расчет железобетонных конструкций на действия длительных переменных нагрузок. / А.Я Барашинков. –Киев:Будивельнык, 1977-154с.

Barashynkov A.Ia. Raschet zhelezobetonnykh konstruktsyi na deistviya dlytelnniykh peremenniykh nahruzok. / A.Ia Barashynkov. –Kyev:Budyvelnyk, 1977-154s.

5. Застава М.М. Расчетное определение деформации ползучести тяжелого бетона при меняющейся нагрузке/ М.М. Застава//Изв. Вузов. Строительство и Архитектуры Новосибирск, 1984. №1,-с.4-86.

Zastava M.M. Raschetnoe opredelenye deformatsyy polzuchesty tiazholoho betona pry meniaushcheisia nahruzke/ M.M. Zastava//Yzv. Vuzov. Stroytelstvo y Arkhytektury Novosibyrsk, 1984. №1,-s.4-86.

6. Макаренко Л.П. Влияние усадки и ползучести при длительном сжатии бетонов на их трещиностойкость и прочность при последующем растяжении/ Л.П Макаренко, Г.А.Фенко// Ползучесть и усадка бетона:Сб. масстералов совещание. –НИИСКГосстроя СССР, Киев,Будивельнык, 1969,с.69-80

Makarenko L.P. Vlyianye usadky y polzuchesty prydlyttelnom szhatyy betonov na ykh treshchynostoirost y prochnost pry posleduiushchem rastiazhenyy/ L.P Makarenko, H.A.Fenko// Polzuchest y usadka betona:Sb. massteralov soveshchanye. –NYYSKhosstroia SSSR, Kyev,Budyvelnyk, 1969,s.69-80